

PAROC FAS 2cc



Zulassungsnummer	0809-CPR-1015 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI- 02044 VTT, Finland
Dämmstoffkennziffer	MW-EN13162-T5-DS(70,90)- CS(10)15-WS-WL(P)-MU1
Kurzbeschreibung	Dämmstarke, alkalisch resistente Putzträgerplatte aus nichtbrennbarer Steinwolle. Beidseitig beschichtet.
Anwendung	Die Putzträgerplatten sind speziell für Wärmedämmverbundsysteme entwickelte, nichtbrennbare Dämmstoffe aus Steinwolle - die maßgeschneiderte Lösung für Wärmedämmverbundsysteme.

PAROC Steinwolle sind für besonders hohe Temperaturen geeignet. Ab einer Temperatur von ca. 200 ° C erfolgt eine Bindemittelverflüchtigung. Die Dämmeigenschaften bleiben bei gleichzeitigem Abschwächen der Druckspannung aber unverändert. Der Schmelzpunkt von Steinwolle liegt bei 1000 ° C.

Abmessung

Abmessung	
Breite x Länge	Dämmdicke
625 x 800 mm	40 - 200 mm
in Übereinstimmung mit EN 822	in Übereinstimmung mit EN 823

Dimensionsstabilität		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Formstabilität bei spezifischer Temperatur, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

Verpackung

Verpackungen	Kunststoffsack auf Palette
--------------	----------------------------

Brandschutz-Eigenschaften

Baustoffklasse

Eigenschaft	Wert	Gemäss
Brandschutzklassifikation, Euroclass	A1	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Glimmverhalten		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Glimmverhalten	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

Other Fire Properties		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Nichtbrennbarkeit	Nichtbrennbar	EN ISO 1182

Wärmedämm-Eigenschaften

Wärmedurchgang		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Thermisches Verhalten	Siehe Anhang	EN 13162:2012 + A1:2015
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,035 W/mK	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)
Toleranz Dämmdicke, T	T5	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

Luftschallabsorption		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Längenspezifischer Strömungswiderstand AF_R	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Wasserdurchlässigkeit		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Kurzzeitige Wasseraufnahme W_S, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$ Grundplatte	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Wasserabweisung $WL(P), W_{lp}$	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$ Grundplatte	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

Wasserdampfdurchlässigkeit		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Langzeitige Wasseraufnahme Z	NPD	EN 13162:2012+A1:2015
Wasserdampfdiffusionswiderstand MU, μ	1	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Schalldämm-Eigenschaften

Schalldämmwert		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Schalldämmung	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Index für Trittschallgeräuschübertragung (für Geschosse)		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Dynamische Steifigkeit SD	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)

Mechanische Eigenschaften

Druckfestigkeit		
Eigenschaft	Wert	Gemäss

Druckspannung bei 10% Kompression CS(10), σ_{10}	15 kPa	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Druckspannung CS(Y), σ_m	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Punktlast PL(5)	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Eigenschaft	Wert	Gemäss
Komprimierbarkeit / Stauchung CP	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

Zugfestigkeit / Biegefestigkeit		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Senkrechte Zugbelastung TR, σ_{mt}	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Emission

Freiwerden von gefährlichen Substanzen in die Raumluft		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Freiwerden von gefährlichen Substanzen	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

Beständigkeit

Beständigkeit der Druckfestigkeit und Alterungsbeständigkeit		
Eigenschaft	Wert	Gemäss
Druckbelastung CC(i1/i2/y) σ_c , X_{ct}	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterung, Alterung/Zerfall

Die Nichtbrennbarkeit der Mineralwolle verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euro-Klassifizierung des Produktes bezieht sich auf den organischen Inhalt, der mit der Zeit nicht ansteigt.

Beständigkeit der Wärmedämmung gegen Hitze, Witterung, Alterung/Zerfall

Die Wärmeleitfähigkeit verändert sich nicht mit der Zeit. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und bei Diffusionen nur Luft freigegeben wird.

Kaschierungen

Beschichtung

Both surfaces are coated with about 150 g/m² silicate based material each.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, www.paroc.de

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Germany.